

Općenito

PROMASEAL®-S je elastični jedno komponentni protupožarni silikon. PROMASEAL®-S odlikuje se elastičnošću za dilatacijske fuge, koje bez daljnjega mogu biti i u primjeni na otvorenom prostoru.

Područje primjene

PROMASEAL®-S je protupožarni silikon za zidove i stropove. Pomoću njega moguće je izvesti protupožarnu zaštитiti fuge, snopova kabela, gorivih i/ili negorivih cijevi te protupožarna ostakljenja od prolaza vatre i dima.

Prednost sustava / prednosti za kupce

- ne puca, otporan na starenje i vremenske utjecaje (primjena u vanjskim područjima)
- neosjetljiva na kemikalije
- bubri pod utjecajem raznih organskih otapala, sredstava za podmazivanje, ulja i goriva, ali se ne rastapa



Tehnički podaci

Boja	siva
Konzistencija	pastozna
Specifična težina	$1,2 \pm 0,2 \text{ g/cm}^3$
Protupožarna klasifikacija	B1, teško zapaljiv
Sustav stvrđnjavanja	neutralni
Sposobnost razvlačenja	> 80 %
Temperaturna postojanost	- 40 °C do + 80 °C
Istezanje pri kidanju	> 250 %
Čvrstoća na kidanje	oko 0,25 N/mm ²
Shore A-tvrdoća	oko 22
Vrijeme otvrđnjavanja	2 mm / 24 h

Ispitni certifikat / dozvola

- EN 1366-3 (protupožarne zapreke) – EN 13501-2 / klasifikacijska izvješća
- EN 1366-4 (fuga) – EN 13501-2 / klasifikacijska izvješća
- ÖNORM B 3807

Oblik u prodaji

- kartuša 310 ml, 24 kom. u kutiji – 1440 kom./paleta
- Pridržano pravo izmjena!

Skladištenje

- skladištiti u hladnim i suhim prostorijama
- zaštiti od mraza i visokih temperatura
- mogućnost skladištenja 12 mjeseci od datuma punjenja samo u originalno zatvorenim posudama
- načetu posudu brzo potrošiti

Sigurnosne upute

- držati dalje od djece
- izbjegavati kontakt sa živežnim namirnicama
- obrada isključivo uz korištenje zaštitnih rukavica i zaštite za oči; u slučaju dodira s očima, oči odmah isprati vodom
- ostale upute navedene su u našem listu sa sigurnosnim podacima

FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91,
HR-10090 Zagreb, Croatia
Tel: +385 (1) 3496 811,
e-mail: info@fsb-zagreb.hr