

Općenito

PROMASTOP®-I je premaz na vodenoj bazi koji na visokim temperaturama pjeni i stvara izolacijski sloj. Zbog svojstva stvaranja pjene u slučaju požara, PROMASTOP®-I je sigurna zaštita od prijenosa dima, vatre i topline u području spoja zida i provoda instalacija.

Područje primjene

PROMASTOP®-I može se primjenjivati za protupožarno-tehničko izoliranje kabela, fuga bez pomicanja, zapaljivih i nezapaljivih cijevi, u zidu i stropu.

Prednost sustava / prednosti za kupce

- ekspandirajući protupožarni premaz
- nema ugrožavanja protupožarnih svojstava uslijed stvaranja malih pukotina na površini

Tehnički podaci

	PROMASTOP®-I (za premazivanje)	PROMASTOP®-I (pasta)
Boja	bijela	bijela
Konzistencija	gusta tekućina	vrlo viskozno
Specifična težina	1,4 ± 0,2 g/cm ³	1,4 ± 0,2 g/cm ³
Viskoznost	oko 30 Pa·s	oko 300 Pa·s
Sadržaj krute tvari	71 ± 5 %	77 ± 5 %
Bruto gustoća	oko 1,50 g/cm ³	oko 1,50 g/cm ³
Protupožarna klasifikacija	C-s2, d0	C-s2, d0
Stabilnost	oko 1 mm	oko 10 mm
Temperatura aktiviranja	300 °C	300 °C
Sposobnost ekspandiranja	oko 1 : 22	oko 1 : 22

Ispitni certifikat / klasifikacija / dozvola

Ispitna izvješća prema ÖNORM EN 1366-3 (protupožarne pregrade) i ÖNORM EN 1366-4 (fuge), klasifikacijska izvješća prema ÖNORM EN 13501-2

Europska tehnička dozvola (ETZ) 12/0224

Oblik isporuke

- plastična nepovratna posuda 12,5 kg – 550 kg/paleta
Pridržano pravo izmjena!

FSB d.o.o.

Samoborska cesta 91
HR-10090 Zagreb
Tel: +385 (1) 3496 811
e-mail: info@fsb-zagreb.hr



Skladištenje

- skladištiti u hladnim i suhim prostorijama
- zaštititi od mraza i visokih temperatura
- mogućnost skladištenja 12 mjeseci od datuma punjenja samo u originalno zatvorenim posudama
- načetu posudu brzo potrošiti

Sigurnosne upute

- držati dalje od djece
- izbjegavati kontakt sa živežnim namirnicama
- obrada isključivo uz korištenje zaštitnih rukavica i zaštite za oči; u slučaju dodira s očima, oči odmah isprati vodom
- ostale upute navedene su u našem listu sa sigurnosnim podacima